

## ■ plasticmetal Legierung SET #0263

### Produktbeschreibung

DIAMANT plasticmetal ist ein schnell aushärtendes polymergebundenes Metall-Reparatursystem für das sichere Verfüllen von Lunkern sowie kleinen und mittelgroßen Fehlstellen. Durch seinen besonders hohen Anteil an echten Metallfüllstoffen weist plasticmetal ein sehr gutes Metallfinish auf und lässt sich wie Metall maschinell und manuell bearbeiten.

Als frei kombinierbares Reparatur-System passt sich plasticmetal von DIAMANT jeder spezifischen Anforderungen perfekt an.

14 Metallpulver und 6 Härterflüssigkeiten lassen sich im plasticmetal Reparatur-System individuell komponieren und anwendungsspezifisch einsetzen. Das frei wählbare Mischungsverhältnis erlaubt dabei variable Viskositäten von flüssig bis pastös. Besonders praktisch und wirtschaftlich: Auch beim Kleinstmengenbedarf ideal- da nicht angemischtes Material problemlos lagerfähig und somit für spätere Arbeiten sofort greifbar ist.

### Eigenschaften

- hervorragender Metallcharakter
- sehr Gute Haftung auf allen Metallen und Legierungen
- beständig gegen chemisch aggressive Medien
- permanente Temperaturbeständigkeit bis +250°C (kurzfristig: bis +350°C)
- kurze Aushärtezeiten
- freies Mischungsverhältnis (Konsistenz: flüssig bis pastös)
- nach Aushärtung bearbeitbar wie Metall und lackierfähig

Für besten Metallcharakter nach der Bearbeitung

### Typische Anwendung

DIAMANT plasticmetal wird angewendet, um z.B. Lunker, Porositäten, Hohlräume, Fehlstellen, Abnutzung und Verschleiß bei allen Guss-, Stahl- und Metalllegierungen zu reparieren und zu korrigieren.



## Packungsgrößen

Artikel	Beschreibung
500g Packung (370g Pulver + 130g Härter)	
1kg Packung (650g Pulver + 350g Härter)	
Sondergrößen auf Anfrage.	

## Produktdaten Anlieferzustand

Farbton Komponente A (Harz Flüssigkeit) Komponente B (Härter Pulver)	Harzflüssigkeit: HF WF #0204 Legierung #0263B
Lagerfähigkeit Komponente A (Harz Flüssigkeit) Komponente B (Härter Pulver)	Harzflüssigkeit 12 Monate (+5°C - +20°C) Härter Basispulver 60 Monate (+5°C - +20°C) 24 Monate (5°C-+20°C)
Dichte	Spez. Gewicht [g/cm <sup>3</sup> ] 2-2,5
Mischverhältnis Harz / Härter [Volumen]	Mindestens 1:1 (Harz Flüssigkeit : Härter Pulver) Maximal 1:3 (Härter: Pulver) Variiert je nach gewünschter Viskosität
Topfzeit	Die Topfzeit hängt von der verwendeten Menge des Härterpulver ab. Mischung (Harzflüssigkeit: Basispulver) (1:1) - 5 - 6 Minuten Mischung (Harzflüssigkeit: Basispulver) (1:2) - 4 - 5 Minuten
Aushärtung (volle Belastung)	Die Aushärtezeit beträgt ca. 11 Minuten bei einer Anwendungstemperatur von 20°C. Die Aushärtezeiten ist von der Anwendungstemperaturen abhängig und kann variieren.

Verarbeitungstemperatur mindestens 15°C

Maximale Schichtstärke Vertikale: 3cm Horizontale: 5cm

### Produktdaten (ausreagiertes Produkt)

Druckfestigkeit 160 N/mm<sup>2</sup> DIN53454

Zugfestigkeit 86 N/mm<sup>2</sup> DIN53455

Zugscherfestigkeit 35 N/mm<sup>2</sup> DIN53283

Biegefestigkeit 95 N/mm<sup>2</sup> DIN53452

Schlagfestigkeit 4.8

E-Modul 14500 N/mm<sup>2</sup> DIN5357

Temperaturbeständigkeit (permanent) 250 °C

Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig) 350 °C

Farbe Aluminium

Metallgehalt 96 %

Schlagzähigkeit 4.8 N/mm<sup>2</sup> DIN53453

Wärmeleitfähigkeit 0,7-0,9 W/mK DIN53612

Härte 87-89 Shore D DIN53505

### Aufbewahrung / Haltbarkeit

Im original, ungeöffneten Behälter trocken, kühl und frostfrei (5°C-+20°C) lagern. Haltbarkeit der

Harzflüssigkeit 12 Monate und Haltbarkeit des Härterpulvers 60 Monate. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Höhere Temperaturen reduzieren die Lagerfähigkeit.

## Vorbereitung der Haftungsfläche

Haftungsflächen aufrauen und mit DIAMANT Reiniger säubern. Die Oberfläche muss trocken und sauber sein. Die Arbeitstemperatur muss dabei im optimalen Temperaturbereich zwischen +10/+45°C liegen.

## Verarbeitung

Das Pulver und die Härterflüssigkeit in einem Volumenverhältnis von mindestens 1:1 mischen (flüssige, gießbare Konsistenz). Durch Hinzufügen von Pulver kann die Konsistenz von gießbar bis hin zu pastös-spachtelbar eingestellt werden. Das maximale Mischungsverhältnis beträgt 3:1 (Pulver : Flüssigkeit).

## Anwendungsbeschreibung

Eine dünne Adhäsionsschicht fest auf den Haftgrund mit dem Spachtel auftragen. Die Rest dachförmig nachspachteln ohne dabei Luft einzuschließen.

## Aushärtung

Die Aushärtezeit hängt von der verwendeten Härterflüssigkeiten ab und variiert von 5 bis 60 Minuten.

## Entsorgung

Nicht verbrauchtes Restmaterial aus dem Dosen kann, wenn es im richtigen Mischungsverhältnis gemischt wurde und vollständig ausgehärtet ist, normal entsorgt werden (EAKV 170203). Unvermishtes Material muss als chemischer Abfall entsorgt werden (EAKV 080111).

## Sicherheitsdatenblatt

Bitte lesen Sie vor der Verarbeitung des Produktes das entsprechende Sicherheitsdatenblatt. Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie tagesaktuell auf Anfrage über [info@diamant-polymer.de](mailto:info@diamant-polymer.de) oder telefonisch unter +49-2166-98360.

DIAMANT garantiert die Produkteigenschaften, solange diese nach den hier aufgeführten Vorgaben gelagert und angewendet werden. DIAMANT übernimmt keine Verantwortung für die Verarbeitung des Materials. Für weitere Fragen stehen ihnen unsere Techniker gerne zur Verfügung.

## Werteintragung

## Haftungsausschluss

Das Folgende ersetzt die Dokumente des Käufers. Der Verkäufer übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung, einschließlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Auch wenn die Hinweise und Angaben in dieser Druckschrift auf unseren eigenen Ergebnissen basieren und als zuverlässig gelten, können wir keine Verantwortung bezüglich der Eignung oder der Resultate bei der Weiterverarbeitung der hierin beschriebenen Produkte übernehmen.

Ebenso lehnen wir jede Verantwortung für Verluste oder Schäden ab, die direkt oder indirekt durch die Verarbeitung unserer Produkte verursacht werden. Der Verarbeiter ist verpflichtet vor Gebrauch der beschriebenen Produkte die Qualität, Sicherheit und andere relevante Eigenschaften durch eigene Versuche abzusichern. Wir gewährleisten die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das alleinige Rechtsmittel des Käufers und die alleinige Haftung des Verkäufers für etwaige Ansprüche sind der Kaufpreis des Käufers. Kein Hinweis in dieser Druckschrift darf als Anreiz, Empfehlung oder Erlaubnis aufgefasst werden, bestehende Schutzrechte zu missachten. Beim Umgang mit unseren Produkten sind die arbeitshygienischen- und gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

Diese Ausgabe ersetzt alle bisherigen Versionen